公開特許公報



(2,000 A)

特許不可 (特許法物外的)

昭和48年9月14日

特許产長官 脊藤英雄一鼓

- 2. 登明者 + 50 注 171 住所 東京都品川区南大井 6-18-1-1031 氏名 藤 芜 薰 (15 x 2 8)
- 3. 特許出額人 住所 東京都港巴六本木 7-17-22-903 氏名 功 茶 泰 高新
- 4. 添付書類の目錄
  - (17 明細書

\* 查

48 c ...

(2) 特許広中30条才1次《通用を受けようと する集削 1面 ①特開昭 50-53333

43公開日 昭50.(1975) 5.12

②特願昭 48-103244

②出願日 昭4.(1973) 9.19

審査請求 未請求

(全5頁)

庁内整理番号 7308 4A 6430 43 7038 43

**120日本分類** 

16 CI 16 CI21

16 C12

51) Int. C12.

COTC /5/10 COTC 5/48 BOTJ 27/06

明和新

1. 登明a名称

スチレス製造法

2. 矫許請求a範囲

塩素、臭素、ヨウ素 ならなる原子の若なら選ばれる少くとも1種2ハロケン原子を含有する金属塩と 還元パラジウムとを担体に担持したものを触媒とし、これにエチルベンセンと分子状酸素含有ガスとを接触させることを特徴とするスチレンの製造法。

3. 発明a詳細な説明

本発明はプリ素を下今くハロゲンを含有する金属塩

金属艦と還元パラジウムとを担体に担持したものを 触媒としエチルベンゼンを酸化脱水率(ススチレンを製造 する方法に関する。

更に詳しくはフッ素を含くハロゲンを含有する金属塩と遠元ペラシウムとを担体に担持したものを触媒とし、エチレベンセンと分子状酸素を含有するガスとの混合物を及応温度150乃至400℃で該触媒上に流してスチレンを高選択率で得る酸化脱水素法に関する。

還元パラジウムを担体に担持したものを触媒にして 酸素の存在下にI4ルベンセンを酸化能水率してスチレンを 得る方法は特公昭44-3322, Chemistry Latters, 1972年、531頁(日本化学会計)などで公知であるが、

3項

その無保活性は極めて低く,及社速度を大きくするために高温で及交けせると二酸化炭素の生成が非常に多くなり スチレンの牧率は着しく小さくなる。

本発明者ら日還元パラジウム触媒による場合水季の酸に股水素放き研究中、フッ素をP全くハロゲンを含有お金属。金金属パラジウムと共に担保に担待したものを触媒とし、分子状酸素、存在に於いて交応を行わせると二酸に炭素の生成が顕著に抑制されて高速状态で、スチレンが得られる争実を発見した。

本発明のきっなけとなった及を付き示すと次の如く こ である。シリカゲルを担体とし、金属ペラジウムを1室量名、パラ ジウムと異化ナトリウムのモルはかりにしたなるように担待した

ハロゲンに幼と同様の対果を有することがかった。

こうと於いて本発明者らは本及を更に依然し確認 するために実験を満み室ねに結果,

- (1) 担体としては活性炭,シカゲル,アペナ,もオライトなど通常担体として用いられるものが広く使用できること,
- (2) 水蒸気は本及なに直接的には倒りしないが、活性低下9 アカルに効果があること。
- (3) 及な温度は150月至400°Ca範囲がよいこと,
- (4) 空间速度 は 500~10,000 fu (常在基準) が適当であること,

などが明らなになり、なくして本発明者らは次の構成内答を有する本発明を完成した。

新聞 450-53233(2) taを触媒とし、エチルベンゼン:酸素:窒素:水基気 a モルヒ か1:1:3.5:10 なる混合ガスを305℃で配媒上に流に ところ、1回面過 a 生成物 枚率 はスチレン22.5%、三酸化 炭素 0.7%であった。これに対し臭でヒナトリウムを担持しな い場合には及が温度 315℃で、スチレン1.9%、三酸化炭素 2.1%であった。

とこで本発明者らは確々の金属のハロゲン化物ト
ついて空に稼ぎるかった結果,酸化脱水季活性は塩化
ナトリウム,塩化カルシウムなどの塩化物,臭化ナトリウム, 臭化マグネシウムなどの臭化物が最も大であり、ヨウ化物
が二化ト次ぎ、ファイル物は殆どが果かないことが分った。
また塩季酸塩、臭季酸塩などのオキシハロゲン化物も

すなわち、塩率、臭季、ヨウ率ならなるハロゲンは起きなり 選ばれる少くともく確のハロゲンホネを含有する金属塩と選 えパランウムとを担けたト担待したものを配せ来とし、これに エチルベンゼンとかる状酸素含有ガスとを接触させて酸化 脱水率及なを行わせることを特徴とするスチレンの製造法 である。

本発明に於いて使用するハロデンに物としては、本 発明の反応経行に於いて変質することなく安定に存在し得る ハロゲンに物であれば何でえよい、すなわち、本添加塩を 構成する金属としてはアルカリ金属としてはリチウム、ナト リウム、カリウム、ルビジウム、セジウムが、アルカリエ類金 属としてはベリリウム、マグネシウム、カルシウム、ストロンチウム、 バリウムが、重金属、稀工鍍金属としてはアルミニウム、 亜鉛、スカンジウム、トリウム、タリウム、鉄、ニッケル、コバル ト、銅が有効である。また本添加塩を構成する陰付 ンとしては前記の如く クロレイオン、プロムイオン、ヨードイ オンのハロゲンイオンの他、塩季酸イオン、臭季酸イオン、 ヨウ季酸(オンのオキシ酸イオンが有効である。

本発明で同いる酸蝶を調整するには還元パランウムの配料の性質、添加塩のは生後、両者の相互作用に応じた担待法を採用する必要があり一律に調整法を規定することは生まないが、還元パラジウムの気料としてパラジウムの塩、例えば塩化パラジウムを同いる場合には調整法は極めて簡単となり、面常パラジウムは塩と

パラジウムに対する添加塩、耐合制合は当量にて選えパラジウム1に対しの1月至20である。本発明に用いる担持物質としては活性炭、多乱質ガラス、シリカゲル、アルミナ、シリカアルミナ、ゼオライト、炭化珪率、シリカマグネ沖、シリカジルコニヤケとが有効である。

本発明に於ける交応に同いられる限料がスの組成 について述べれば、エチルベンゼンの組成は零料がス中の2 乃至70答量%、女子ましくは 5 乃至50答量%である。 エチルベンゼンに対する画質素の割合は エチルハンゼン 1 モルに 対し酸率 0.12 乃至15 モル、女子ましくは 0.25 乃至5 モル である。本発明に於ける反応温度は 150 乃至400℃であり、 女子よくは 200 乃至350℃である。まに空间昼度は200 乃至 特別昭50-53333(3) 添加協の水溶液又は水性溶液に担係を投入し、含 浸法、吸着法などにより協を担待した後、黄金属塩 を農元に還元パラシウムを生成させる。

パラジウム塩の還元法には水素還元,炭ル水素
ガストよる還元,ホルムアルテとド還元,とドラジン還元が
有効であるか、還元操作中に添加塩の変質を起さ
ない方法を選ぶ、必要がある。水素還元は操作が簡単
で不配物に入る可能で生がないのであれ普通に行われる
方法であり、その操作は水素気流中300万至500℃に
3万至8時向加熱すればよい...

本祭明: 於ける 慶元パラジウ4の担待本は 0.13 全10電量 8, 好なしくは 0.5 乃至か宝量 8である。 慶元

10,000 化一であり、好きしくは500~5,000 化一である。本及たのなかは0.5月至50気圧、好りくは1月至15気圧である。本発明に於ける及空幣置と12は国定存品で流動局のいづれもが使用できる。

以下本発明を実施例によって説明するが,本発明はこれによって限定されるものでない.

## [实施例 1~10]

計算量の塩化パラジウムを0.2規定の塩酸に溶解し、表面で、350m/gのシリカゲル粒子を投入して含浸透で塩化パラジウムを担持し、150cで減圧を2機した。 塩化パラジウムを担持し、150cで減圧を2機した。

である。次いでこれを450℃a水素を流中で3時间還元した。計算量のハロケン化アルカリを水に溶解して5%a水溶液を作り、上記還元パランウム担持シリカゲルを投入して蒸発を直して添加塩を担待した。この配媒を内径16mmのパイレックス勢ガラス管に充填し、エチルベンゼン:酸素:水蒸気のモルヒル(:1:8の)混合ガスを2603至315℃で常在で、配媒上を通した、及を開始後於1時間で活性は定常状態に達した。定常状態に於1+3及方成後を中1巻に示した。但し空间速度は2,900~1、又は還元パランウムに対する添加塩のモル比である。

							**	, ,,,,	Доо		J
•	☆年(モルガ)	4.0	0 :	9.0	دم		4.7	0.6	4.4	4.00	7.4
	大人ン、	9.5	7:5	6.5	(2.8	(3.0	2,2	28.0	30, 1	20.1	<del>.</del> <del>.</del> .
	Aに追復 (を)	760	, <b>e</b>	2	ŧ		*	310	:		3,5
₩Ŕ	ж	4	4	æ.	Oo	౮	٥	ф	Ф	ø	٥
- H	阳中长	値にいたく	・1配にナトリウム	۶,	堪化セジカム	でになって	なって	記になかる	も気もにどがな	あたけらん	ئە. ب
· ·	東省河南南	: `	7	m.	*	٢	ø	2	40	6	0/

## [实施例 11~ 18]

オ1表と同様の方法で表面移 150mgのガンマ・アルミナに處元パラシウムを1室量名担持した後,それに水溶液なら水酸化ナトリウム,ハロゲン化ナトリウムを養浸透が担待した。以上の如くして、作った触媒を同い、オ1名と同じ條件で、エチルベンゼンの酸化脱水素及を行った。
結果をオ2表に示す。

## [实施例 19~30]

才2表と全く同い方法で触媒を作り,且全く 同い條件で厳化胶水型及なを行った、酷果を 才3参に末す。

•								·	
校 平 (21.%)	二酸烷素	3:6	2.2	10.0	/ 1/ .	0,2	3,2	0.7	9 #
<b>表</b>	74417	<b>ب</b> ۲	۲.	1.1	15.3	14.2	9 8	36.1	17.3
及在一個用	3	250	*	. 2	ŧ	· •		305	•
}	<	0	`	`	`	٠,	`	`	`
er    -  -	可以此	ξ¢ -	ne(1/-9"	フットモナトリウム	が知るナトックム	果たたりかる	ヨウルナリウム	果たたりかる	3かたナトリウム
學就學	養	~	77	۲,	4/	۲۶	91	. '	40 \

	モル%)二酸化粉素	1,3		٥. د	4.0	1,3	4,0	1.6	1.2	80	ж ж	1.0	2,2
	校 年 (モル%) スチレン 二酸(表	40.1	43.2	34.6	25,2	36.5	21.1	36.6	4.04	35.1	44.1	38.8	42.2
	A応温度 (2)	300	*		•	*	•	c	•	•			•
#62	×	_	_	\	\	_	\	`	`	`	•	_	_
4年3	添书面	奥セナトリウム	果化かれらかム	果にマグネンウム	单化电轮	果たスカンジム	見にランプスアン	奥化 欽	果たコバル	失化ニッケル	奧化銅	東幸職 11.174	気とかけがれ
	豪 物 例	61	70	77	77	23	77	25	76	27	802	7.5	30

左所 東京都台東正谷中5-2-9 安石 公田 油 (五)

住所 東京都台東正谷中5-2-9

安石 公田 油 (五)

住所 東京都港三六本本7-17-22-903

安石 江力 刀 泰 荷 5州